



KLASSEBUREAU VOOR DE SCHEEPVAART

– Kuipersdijk 13 – 1601 CL Enkhuizen –

tel. +31-(0)228-319966 – fax +31-(0)228-319688

e-mail: klassebureau@register-holland.nl - website: www.register-holland.nl

Interne Richtlijn 41/09

No. : 41/09
Datum : 17 juni 2009
Aan : Alle Surveyors
Administratie Register Holland
Van : R de Jong, adjunct directeur Register Holland
Onderwerp : Huiddiktemetingen

Huiddiktemetingen

Om te waarborgen dat huiddikte metingen en beoordeling van de resultaten hiervan consistent en volgens de geldende Rules worden uitgevoerd, dient het volgende in acht te worden genomen:

1. Op het rapport dient vermeld te worden, volgens welke Rules het schip is geklasseerd, de lengte “L “ en de spantafstand.
2. De afkeur maat wordt gevonden door gebruik te maken van de correcte tabel voor nieuwe huidplaten, de gevonden maat dient eerst gecorrigeerd te worden voor de gebruikte spantafstand en daarna mag de gemiddelde gemeten dikte in een plaatveld een maximale afname door corrosie of slijtage vertonen van 15%. Indien rekentechnisch volgens de tabel een waarde van minder dan 4 mm gevonden zou worden, zoals bijvoorbeeld bij de kleinste schepen zou kunnen dan is de absolute waarde toch minimaal 4 mm.
3. Een plaatveld is een oppervlak dat omsloten wordt door spanten, landerijen en stuiken.
4. Voor de juiste beoordeling van de gemeten waarden is een rekenblad beschikbaar, te weten 3.3.5H huiddikteberekening WR200812011